

TEKNOL AQUA 1410-01 on vesiohenteinen puunsuoja-aine teolliseen käyttöön. Käytetään ulkokäyttöön tarkoitettulla uudella, käsittelemättömällä puulla, esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa. Hyväksytty standardin BS/EN 335-1:1994 mukaisiin luokkiin 2 ja 3.

Aine antaa puulle suojan puuta tuhoavia lahottajasieniä ja sinistymäsieniä vastaan. Se täyttää standardin EN 599-1 vaatimukset. Lisäksi puun mittavakaus paranee.

Käsittely TEKNOL AQUA 1410-01:llä tasaa värieroja pintakäsiteltäessä puu läpikuultavilla aineilla.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine:	Synteettinen sideaine	
Kuiva-ainepitoisuus:	Väritön:	n. 5 paino-%
	Värilliset:	n. 7 paino-%
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC):	Väritön:	n. 9 g/l
	Värilliset:	n. 20 g/l
Teoreettinen riittoisuus:	Levitysmäärä vähintään 80 g/m ²	
Värisävyt:	Harmaa, musta, keltainen ja väritön.	

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitely:	Puun on oltava puhdas ja pölytön. Puun kosteuspitoisuuden tulisi olla: Ikkunat ja ovet: 13 ± 2 %. Ulkooverhoukset: 18 ± 2 %.	
Käsittely:	Levitetään kastamalla, valelumaalauksella (flow coat), käsin tai automaattisesti tapahtuvalla ruiskumaalauksella, tai siveltimellä. Noudata etiketissä olevia ohjeita.	
Käyttöolosuhteet:	Aine toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Koska todellinen imeytyminen riippuu puulajista, pinnan laadusta ja levittämistavasta, se voi käytännössä vaihdella ja on tarkastettava soveltuvin keinoin. Pyydä Teknokselta lisätietoja. Käytön ja kuivumisen aikana on ilman suhteellisen kosteuden oltava n. 50 % ja ympäristön lämpötilan 18-22 °C.	
Pintakäsittely:	Käsitelty puu tulee aina suojata pintakäsittelyllä, mikäli puu joutuu alttiiksi säälle.	
Kuivumisaika, 20 °C/50 % RH:	Käsittelykuiva:	1–2 tuntia
	Uudelleen käsittely:	2–3 tunnin kuluttua
	Kuivumisaikaa voi lyhentää käyttämällä erityisiä kuivaamisjärjestelmiä. Kuivumisajat ovat viitteellisiä. Ne voivat vaihdella puun laadun, lämpötilan, kosteuden ja ilmanvaihdon mukaan.	
Puhdistaminen:	Käytä vettä ja saippuaa käytettyjen työkalujen puhdistamiseen.	
TERVEYS JA TURVALLISUUS	Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.	

TUOTESELOSTE 1179

13 16.4.2014

Sivu 2/2

TEKNOL AQUA 1410-01**LISÄTIEDOT**

Pakkauskoko: 20, 120 ja 1000 l

Säilytys: Tuote on säilytettävä yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytä turvallisessa paikassa. Säilyvyys on vähintään 18 kuukautta valmistuspäivästä. Rajoitettu säilyvyys astian avaamisen jälkeen.

Kansalliset rekisteröinnit: TEKNOL AQUA 1410-01 on saanut seuraavat puunsuoja-aineilta vaadittavat hyväksynnät:

FIN: FI-2016-0008
AT: AT/2012/Z/00088-01/8
CH: CH-2012-0068
CZ: CZ-2012-0033
DE: DE-2012-MA-08-00110
DK: BDP reg. 417-5
EE: EE/2012/0018
HU: HU-2012-MA-08-00018-0000
IT: IT/2014/00183/MRAFP
IE: IE/BPA 70061
LT: A08VAP771149/A
LV: LV/2012/MR/018
PL: PB/PL/2013/0064/A/MR/FF
SE: Reg. nr. 4707 (klass 2)
Reg. nr. 5104 (klass 3)
SK: 2010/3549/6806/SK/MA/8409
SL: SLI-2013-3013
UK: UK-2012-0482 – UK-2012-0485
NO: NO-2014-004

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on

riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsiteltyjen esineiden pakolliset merkinnät

Jos esine on käsitelty puunsuoja-aineella jolla on ilmoitettu olevan biosidisia ominaisuuksia (suojaaminen esimerkiksi puuta tuhoavilta lahottajasisieniltä tai sinistäjäsisieniltä), on noudatettava alla esitettyjä ohjeita, jotka ovat uuden, 1.9.2013 voimaan tulevan EU:n biosididirektiivin mukaiset:

Tällaisten käsiteltyjen esineiden, kuten ovien ja ikkunoiden, markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön on merkittävä esineet alla olevassa tiedotteessa luetelluilla TEKNOL AQUA 1410-01:tä koskevilla tiedoilla.

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, helposti luettavissa ja riittävän kestäviä. Jos se on käsitellyn esineen koon tai toiminnan vuoksi tarpeellista, merkinnät on esitettävä pakkauksessa, käyttöohjeissa tai takuussa.

Lisätietoja on biosidiasetuksen 528/2012 artiklan 58 osassa 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:FI:PDF>

TIEDOTE: TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet

Tämä esine on käsitelty puunsuoja-aineella: (biosidiasetus 528/2012, PT8)	TEKNOL AQUA 1410-01
a) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet sisältävät:	Tuotetyypille 8 hyväksytyjä biosideja
b) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet on suojattu seuraavilta:	Puuta tuhoavat lahottajasisienet tai sinistäjäsisienet
c) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet sisältävät seuraavia biosidivalmisteita:	Propikonatsoli, IPBC
d) TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsitellyt esineet sisältävät seuraavia nanomateriaaleja:	-
TEKNOL AQUA 1410-01-puunsuoja-aineen on valmistanut:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Puh. +45 76 93 94 00

e) Erityiset TEKNOL AQUA 1410-01:llä käsiteltyjen esineiden varotoimet:

Vesielioöstön suojelemiseksi ei käsiteltyä puuta saa käyttää vesiympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä (esimerkiksi joet, purot ja järvet).

Syyskuu 2013