



| | |
|--|---|
| MAALITYYPPI | Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen ulkomaali. |
| KÄYTTÖ | Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien sekä puutarhakalusteiden, aitaelementtien ym. ulkokäyttöön tulevien kohteiden teollinen pintamaalaus. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Tuote soveltuu vain teolliseen käyttöön. |
| ERIKOISOMINAISUUDET | NORDICA EKO 3330 pintamaalin säänkestävyys on erinomainen. Kuultava NORDICA EKO 3330-12 korostaa puun luonnollista pintakuviointia. NORDICA EKO 3330-13:lla ja -17:lla on hyvä peittokyky. |
| TEKNISET TIEDOT | |
| Kuiva-ainepitoisuus | 3330-03: n. 40 tilavuus-% 3330-12: n. 23 tilavuus-% 3330-13: n. 38 tilavuus-% 3330-17: n. 38 tilavuus-% |
| Kiintoainepitoisuus | 3330-03: n. 560 g/l 3330-12: n. 260 g/l 3330-13: n. 550 g/l 3330-17: n. 550 g/l |
| Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) | 3330-03: n. 28 g/l 3330-12: n. 7 g/l 3330-13: n. 37 g/l 3330-17: n. 37 g/l |
| Riittoisuus | n. 5 - 10 m ² /l |
| Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH (lasi 120 µm) | |
| - pölykuiva | 30 min kuluttua |
| - kosketuskuiva | 40 min kuluttua |
| - päällemaalattavissa | 3330-03: seuraavana päivänä, 3330-12: n. 2 h kuluttua, 3330-13 ja -17: riippuu kuivumisolosuhteista |
| | Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla. Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat kuivumista. Tehostetussa kuivauksessa ohjeet maalinvalmistajalta. |
| Ohenne, välineiden pesu | Voidaan ohentaa 0 - 10 % vedellä. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella. |
| Kiilto | 3330-03, -12 ja -13: puolihimmeä 3330-17: puolikiiltävä |
| Värisävyt | 3330-03: perusmaalit 1, 3 ja 5 3330-12: BASE T 3330-13: RAL-9016 3330-17: perusmaalit 1, 2 ja 3 Maalit kuuluvat Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin. |
| VAROITUSMERKINTÄ | Katso käyttöturvallisuustiedote. |

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan olla yli +10 ° C, maalin lämpötilan yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pohjamaalaus

3330-03: TEKNOL 1881, TEKNOL 2881, TEKNOL 3881 tai TEKNOL 4881.
3330-12: TEKNOL AQUA 1410-01.
3330-13 ja -17: TEKNOL AQUA 1410-01 tai AQUA PRIMER 2907-02.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

3330-03: Maali levitetään ruiskulla, harja- tai alipainekoneella. Alipainekoneella tehtävää levitystä varten maalia ohennetaan vedellä 4:1. Soveltuu myös siveltäväksi.

3330-12: Maali levitetään alipaine- tai harjakoneella, ruiskulla tai siveltimellä.
Pohjamaalaus: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01
Pintamaalaus: 2 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 BASE T

Pohjamaalaus: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01
Pintamaalaus: 1 x 125 g/m² TEKNOL 1888
Pintamaalaus: 1 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 BASE T

HUOM! Kuultavissa sävyissä kalvonpaksuudet vaikuttavat oleellisesti lopulliseen sävyyn.

3330-13 ja -17: Maali levitetään flow-coatilla, kastamalla tai alipainekoneella.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maali tuotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_904_Tuoteseloste.pdf